



中华人民共和国国家标准

GB/T 4132—2015
代替 GB/T 4132—1996

绝热材料及相关术语

Definitions of terms relating to thermal insulating materials

(ISO 9229:2007, Thermal insulation—Vocabulary, NEQ)

2015-09-11 发布

2016-08-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会发布

前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 4132—1996《绝热材料及相关术语》。与 GB/T 4132—1996 相比,除编辑性修改外,主要技术变化如下:

- 调整了章条的划分;
- 增加了部分术语和定义:挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(见 2.1.2.2)、柔性泡沫橡塑(见 2.1.2.3)、脲醛泡沫塑料(见 2.1.2.7)、轻质碳酸镁绝热制品(见 2.1.5)、纤维绝热材料(见 2.1.13)、木丝(见 2.1.14)、松散棉(见 2.1.17)、泡沫混凝土(见 2.1.21)、泡沫矿渣集料(见 2.1.22)、泡沫矿渣混凝土(见 2.1.23)、绝热耐火浇注料(见 2.1.25)、珍珠岩灰浆(见 2.1.28)、非粘结绝热材料(见 2.1.30)、聚酯纤维绝热材料(见 2.1.31)、绝热制品(见 2.2.1)、现场绝热制品(见 2.2.3)、喷吹棉(见 2.2.3.1)、喷涂聚氨酯泡沫塑料(见 2.2.3.4)、喷涂脲醛泡沫塑料(见 2.2.3.5)、切条产品(见 2.2.4)、轻集料(见 2.2.5)、绝热软木板(见 2.2.9)、木丝板(见 2.2.10)、木纤维板(见 2.2.12)、硅藻土砖(见 2.2.13)、填充棉(见 2.2.15)、绝热背衬(见 2.2.17)、块(见 2.3.1)、浅槽板(见 2.3.2.2)、垫(见 2.3.3)、短毯(见 2.3.5)、条(见 2.3.6)、卷(见 2.3.7)、绝热拼块(见 2.3.8)、平绝热拼块(见 2.3.8.1)、斜绝热拼块(见 2.3.8.2)、弧状斜绝热拼块(见 2.3.8.3)、管件(见 2.3.9)、管(见 2.3.10)、夹套(见 2.3.11)、层压板(见 2.3.13)、夹芯板(见 2.3.14)、复合板(见 2.3.15)、绝热砖(见 2.3.16)、斜接头(见 2.3.17)、片(见 2.3.21)、绝热带(见 2.3.22)、预制部件(见 2.3.23)、绝热(见 2.4.1)、绝热系统(见 2.4.2)、复合绝热系统(见 2.4.2.1)、外部绝热复合系统(见 2.4.2.2)、工业用绝热材料(见 2.4.3)、预成形绝热制品(见 2.4.4)、喷吹绝热层(见 2.4.7)、多层绝热层(见 2.4.10)、热面绝热层(见 2.4.15)、真空绝热夹套(见 2.4.17)、覆层(见 2.5.2)、涂层(见 2.5.4)、阻汽层(见 2.5.6)、弯头(见 2.5.9)、膨胀节(见 2.5.10)、捆扎带(见 2.5.12)、建筑物(见 2.6.1)、建筑设备(见 2.6.2)、工业装置(见 2.6.3)、参考值(见 2.6.5)、公称值(见 2.6.6)、运行温度(见 2.6.7)、最低使用温度(见 2.6.9.2)、使用温度范围(见 2.6.9.3)、参考平均温度(见 2.6.10)、表面温度(见 2.6.11)、覆盖范围(见 2.6.12)、气体空间(见 2.6.17)、型式检验(见 2.7.1)、初始型式检验(见 2.7.2)、认证检验(见 2.7.3)、厂商常规检验(见 2.7.4)、工厂生产控制(见 2.7.5)、工厂生产控制评定(见 2.7.6)、合格认证(见 2.7.7)、生产批(见 2.7.8)、单元产品(见 2.7.9)、样本(见 2.7.10)、样本量(见 2.7.11)、抽样(见 2.7.12)、抽样单元(见 2.7.13)、试件(见 2.7.14)、水平(见 2.7.15)、组(见 2.7.16);
- 修改了部分术语和定义:聚氨酯泡沫塑料(见 2.1.2.6,1996 年版的 4.16.2.5)、硅藻土绝热材料(见 2.1.9,1996 年版 4.18)、玻璃棉(见 2.1.16.1,1996 年版的 4.15.1)、绝热混凝土(见 2.1.26,1996 年版的 4.27)、金属网面毯(见 2.3.3.1,1996 年版的 4.37.1)、毡(见 2.3.19,1996 年版的 4.37)、真空绝热层(见 2.4.8,1996 年版的 4.43)、饰面层(见 2.5.1,1996 年版的 4.47)、多孔介质(见 2.10.25,1996 年版的 4.1)、纤维多孔介质(见 2.10.25.1,1996 年版的 4.1.1)、颗粒状松散填充介质(见 2.10.25.2,1996 年版的 4.1.2)、细胞状多孔介质(见 2.10.25.3,1996 年版的 4.1.3)、内部连通的多孔介质(见 2.10.25.4,1996 年版的 4.1.4)、均匀多孔介质(见 2.10.26,1996 年版的 4.2)、均匀介质(见 2.10.27,1996 年版的 4.3)、非均质介质(见 2.10.28,1996 年版的 4.4)、各向同性介质(见 2.10.29,1996 年版的 4.5)、各向异性介质(见 2.10.30,1996 年版的 4.6)、稳定介质(见 2.10.31,1996 年版的 4.7);
- 删除了部分术语和定义:聚苯乙烯泡沫塑料(见 1996 年版的 4.16.2.1)、硅藻土(见 1996 年版的

4.17)、陶粒(见1996年版的4.25)、粉煤灰陶粒(见1996年版的4.25.2)、页岩陶粒(见1996年版的4.25.3)、泡沫石膏(石灰)(见1996年版的4.26)、外保护层(见1996年版的4.48)、参考条件(见1996年版的7.8)、参比材料(见1996年版的7.9)、标准参比材料(见1996年版的7.10)、标准传递样品(见1996年版的7.11)。

本标准使用重新起草法参考ISO 9229:2007《绝热 汽词》编制,与ISO 9229:2007的一致性程度为非等效,并列入了ISO 9251:1987《绝热 传热条件及材料性能 汽词》和ISO 7345:1987《绝热 物理量和定义》与绝热材料应用有关的部分术语和定义。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国绝热材料标准化技术委员会(SAC/TC 191)归口。

本标准起草单位:河南建筑材料研究设计院有限责任公司、建筑材料工业技术监督研究中心、苏州美克思科技发展有限公司、滕州市华海新型保温材料有限公司。

本标准主要起草人:白召军、金福锦、曹晓润、张璐、王今华、杨艳娟、徐铜鑫。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

——GB/T 4132—1984、GB/T 4132—1996。

绝热材料及相关术语

1 范围

本标准界定了绝热材料、制品、部品件、应用等的术语和定义、符号及单位。其中一些术语可能在其行业或应用中有不同的含义。

本标准适用于有关绝热材料的标准、规范、试验鉴定和设计等技术文件。

2 术语和定义

2.1 绝热材料

2.1.1

绝热材料 thermal insulation material

用于减少热传递的一种功能材料,其绝热性能决定于化学成分和(或)物理结构。

2.1.2

泡沫塑料 cellular plastics

整体内分布大量泡孔(互联或不互联)以降低密度的塑料的总称。

2.1.2.1

模塑聚苯乙烯泡沫塑料 expanded polystyrene; EPS

以珠粒状可发性聚苯乙烯树脂或其共聚物为主要成分,经加热预发泡后在模具中加热成型而制得的泡沫塑料。

2.1.2.2

挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 extruded polystyrene foam; XPS

以聚苯乙烯树脂或其共聚物为主要成分,掺加少量添加剂,通过加热挤塑成形而制成的具有闭孔结构的硬质泡沫塑料。

2.1.2.3

柔性泡沫橡塑 flexible elastomeric foam; FEF

以聚氯乙烯和丁腈橡胶(或聚氯乙烯和三元乙丙橡胶)的橡塑共混体为基材,掺加各种填料和添加剂,经密炼、混炼、挤出、发泡和冷却定型,加工而成的具有闭孔结构的弹性体。

2.1.2.4

酚醛泡沫塑料 phenolic foam; PF

由苯酚及酮系化合物、衍生物和醛类、酮类的缩聚物制成的硬质泡沫塑料。

2.1.2.5

聚乙烯泡沫塑料 polyethylene foam; PEF

以聚乙烯为主要成分的泡沫塑料。

2.1.2.6

聚氨酯泡沫塑料 polyurethane foam; PUR

以聚氨基甲酸酯为主要成分制成的具有大量封闭泡孔的硬质或半硬质泡沫塑料。

2.1.2.7

脲醛泡沫塑料 urea formaldehyde foam; UF

以尿素与甲醛为主要原料缩聚成氨基树脂后制成的具有大量开孔结构的泡沫塑料。

2.1.2.8

聚氯乙烯泡沫塑料 expanded polyvinyl chloride

以氯乙烯共聚物为主要成分制成的具有大量封闭泡孔的硬质或半硬质泡沫塑料。

2.1.2.9

聚异氰尿酸酯泡沫塑料 polyisocyanurate foam; PIR

以异氰酸酯类共聚物为主要成分制成的具有大量闭孔结构的硬质泡沫塑料。

2.1.3

泡沫玻璃 cellular glass; CG

由熔融玻璃发泡制成的具有大量闭孔结构的硬质绝热材料。

2.1.4

硅酸钙绝热制品 calcium silicate thermal insulation; calcium silicate; CS

以蒸压形成的水化硅酸钙为主要成分、通常掺加增强纤维的绝热制品。

2.1.5

轻质碳酸镁绝热制品 magnesia

以碱式碳酸镁为主要成分并掺加增强纤维制成的绝热材料。

2.1.6

黏土陶粒 expanded clay

黏土经焙烧膨胀制成的轻质颗粒状多孔绝热材料。

2.1.7

膨胀珍珠岩 expanded perlite; perlite

由天然酸性火山灰质玻璃岩经焙烧膨胀而制成的轻质颗粒状多孔绝热材料。

2.1.8

膨胀蛭石 exfoliated vermiculite; vermiculite

蛭石经焙烧膨胀或剥落而制成的层状颗粒绝热材料。

2.1.9

硅藻土绝热材料 diatomaceous insulation

以硅藻土(微小的多孔硅质颗粒)为主要成分制成的绝热材料。

注：可以是粉状、粘结块状和颗粒材料，见硅藻土砖(2.2.13)。

2.1.10

泡沫橡胶 expanded rubber

以固态橡胶混合物制成的具有闭孔结构的多孔橡胶。

2.1.11

纤维素绝热材料 cellulose insulation; CI

由纸、纸板或木材等植物纤维，掺加(或不掺加)粘结剂、阻燃剂等添加剂而制成的纤维绝热材料。

2.1.12

软木 cork

栓皮栎树或黄菠萝树的树皮加工制成的绝热材料。

2.1.13

纤维绝热材料 fibrous insulation

由天然或人造纤维组成的绝热材料。

2.1.14

木丝 wood wool; WW

木材加工成的长细丝。

2.1.15

矿物纤维 mineral fibre

所有无机非金属纤维的总称。

2.1.15.1

人造矿物纤维 man-made mineral fibre

由岩石、矿渣、玻璃、金属氧化物或瓷土制成的无机纤维的总称。

注：见玻璃纤维(2.5.11)。

2.1.15.2

陶瓷纤维 ceramic fibre; refractory ceramic fibre; RCF

由熔融金属氧化物或瓷土制成的矿物纤维。

2.1.16

矿物棉 mineral wool; MW

由熔融岩石、矿渣、玻璃制成的棉状绝热纤维的总称。

2.1.16.1

玻璃棉 glass wool

以天然砂为主要原料或熔融玻璃制成的一种矿物棉。

2.1.16.2

岩棉 rock wool; stone wool

以熔融火成岩为主要原料制成的一种矿物棉，常用的火成岩有玄武岩、辉长岩等。

2.1.16.3

矿渣棉 slag wool

由熔融矿渣为主要原料制成的一种矿物棉。

2.1.16.4

硅酸铝棉 aluminum silicate wool

由熔融硅酸铝矿物为主要原料制成的一种矿物棉。

2.1.17

松散棉 loose wool

纤维取向随机、掺加(或不掺加)粘结剂的矿物棉或其他棉状材料。

2.1.18

石棉纤维 asbestos fibre

由石棉矿物制成的具有晶状结构的纤维材料。

警告：因其健康危害，石棉产品通常不推荐用于生产绝热产品。使用时执行国家和地方相关法规。

2.1.19

泡沫石棉 asbestos foam

以温石棉为主要成分制成的泡沫状制品。

2.1.20

碳纤维 carbon fibre

有机纤维经碳化制成尚未热稳定的纤维，主要化学成分为碳。

[GB/T 18374—2008, 4.6]

2.1.21

泡沫混凝土 cellular concrete

含有大量小泡孔的混凝土的总称。

2.1.22

泡沫矿渣集料 foamed slag aggregate

矿渣经处理生产的轻集料(2.2.5)。

2.1.23

泡沫矿渣混凝土 foamed slag concrete

以泡沫矿渣为集料的绝热混凝土。

2.1.24

石墨纤维 graphite fibre

碳纤维(2.1.20)经石墨化温度热稳定而形成的纤维。

2.1.25

绝热耐火浇注料 insulating castable refractory

由合理级配绝热耐火集料配制的绝热混凝土。

2.1.26

绝热混凝土 insulating concrete; lightweight concrete

轻集料(2.2.5)体积比率较大的混凝土或通过发泡、引气制成的泡沫混凝土。

注：可经蒸压养护。

2.1.27

绝热灰浆 insulating plaster

掺有轻集料(2.2.5)的灰浆。

2.1.28

珍珠岩灰浆 perlite plaster

以膨胀珍珠岩(2.1.7)为集料的灰浆。

2.1.29

微孔绝热层 microporous insulation; silica aerogel

密实的粉状或纤维状材料构成的绝热层，其互连细孔的平均尺寸相当于或低于标准大气压下空气分子的平均自由程。

注：微孔绝热层可能含有遮光剂以减少辐射传热。

2.1.30

非粘结绝热材料 unbonded insulation

不含粘结剂的绝热材料。

2.1.31

聚酯纤维绝热材料 polyester fibre insulation

用聚酯纤维制成的，在制造过程中掺加(或不掺加)胶粘剂的人造纤维绝热材料。

2.1.32

不透明材料 opaque material

不传递任何入射热辐射能量的材料。

注：热辐射的吸收、发射、反射作为表面现象处理。

2.1.33

半透明材料 semi-transparent material

热辐射进入材料内部，因吸收或散射而逐渐减弱的材料。

注 1：热辐射的吸收、散射和发射是物体内部现象。

注 2：绝热材料一般为半透明材料。

2.1.34

黑体 black body;full radiator;plank radiator

能吸收所有波长、方向和极化波的入射辐射能量，并在给定温度下对任何波长都具有最大辐射力的理想物体。

[GB/T 17050—1997, 3.14]

2.1.35

灰体 grey body

在给定温度下对所有波长具有相同半球、定向或光谱发射率的物体。

[GB/T 17050—1997, 3.20]

注：见辐射传热(2.9.9)和总的半球发射率(2.8.22)。

2.2 绝热制品

2.2.1

绝热制品 thermal insulation product

绝热材料的最终形式，包括任何饰面或涂层。

2.2.2

复合绝热层制品 composite insulation product

具有两层或两层以上绝热层的制品，相邻层相互粘结在一起。

注 1：各层可以是相同或不同的材料。

注 2：见复合绝热层(2.4.11)。

2.2.3

现场绝热制品 in-situ thermal insulation product

在应用现场加工成最终形式，安装后实现其性能的绝热制品。

2.2.3.1

喷吹棉 blowing wool

通过气动设备使用的粒状棉。

2.2.3.2

粒状棉 granulated wool

矿物棉或其他棉状材料经机械加工而成的不规则球状绝热产品。

2.2.3.3

粒状软木 granulated cork

软木经破碎粉磨或直接粉磨或切碎成的小颗粒。

2.2.3.4

喷涂聚氨酯泡沫塑料 spray-applied polyurethane

现场喷涂发泡的聚氨酯泡沫塑料(2.1.2.6)。

2.2.3.5

喷涂脲醛泡沫塑料 injected urea formaldehyde foam

现场喷涂或灌注发泡的脲醛泡沫塑料(2.1.2.7)。

2.2.4

切条产品 lamella product

纤维取向垂直于主表面的纤维绝热制品。

2.2.5

轻集料 lightweight aggregate

由多孔膨胀颗粒组成的绝热材料或产品。

2.2.6

膨胀珍珠岩绝热制品 **expanded perlite thermal insulation; EPI**

由膨胀珍珠岩、增强纤维、粘结剂制成的硬质绝热制品。

2.2.7

膨胀蛭石制品 **expanded vermiculite insulation**

以膨胀蛭石为主要成分,掺加适量的粘结剂制成的绝热制品。

2.2.8

软木制品 **cork insulation**

粒状软木在一定的温度和压力条件下结合而成的制品。

2.2.9

绝热软木板 **expanded cork; insulating cork board; ICB**

由粒状软木经热压膨胀粘合(不掺加粘结剂)而成的板状制品。

2.2.10

木丝板 **wood wool slab; WW slab**

由松散木丝(2.1.14)经粘合剂粘结并压缩成型的硬质绝热制品。

2.2.11

绝热涂料 **insulating cement; plastic composition**

干燥纤维和粉末状材料的混合物或粉末状材料的混合物在现场加水搅拌后形成可塑性浆体,干燥后形成绝热层。

2.2.12

木纤维板 **wood fibre board; WF**

由木纤维掺加(或不掺加)粘结剂,经加热(或不加热)压缩而成的绝热制品。

2.2.13

硅藻土砖 **diatomaceous brick**

主要由硅藻土烧制成的绝热砖。

注:见硅藻土绝热材料(2.1.9)。

2.2.14

麻丝板 **millboard**

由纤维素或其他纤维制成的密实板材。

2.2.15

填充棉 **pouring wool**

用于人工填充的粒状纤维材料。

注:见松散填充绝热材料(2.3.20)、填灌安装(2.4.13)。

2.2.16

针刺毡 **needled felt**

由针刺工艺制造的人造矿物纤维制品。

2.2.17

绝热背衬 **backing insulation**

用作更耐热和(或)更耐蚀材料内衬,不直接经受高温和(或)磨蚀的绝热材料制品。

2.3 供货形式

2.3.1

块 **block; billet**

通常为矩形截面且厚度与宽度相近的绝热制品。

2.3.2

板 board; slab

截面为矩形、厚度明显小于长度和宽度的硬质或半硬质绝热制品。

2.3.2.1

弧形板 curved slab; curved board

横断面为弧形的硬质绝热制品,通常其内径超过 1.5 m。

2.3.2.2

浅槽板 grooved board

表面开有三角形、矩形或其他截面形状沟槽的绝热制品。

2.3.2.3

带槽板 slotted slab

用于弯曲表面具有三角形或矩形深槽的绝热制品。

注: 见浅槽板(2.3.2.2)。

2.3.3

垫 mattress; quilt

通常绝热材料一侧或两侧有饰面或全部用织物、金属网等类似材料包覆的软质绝热制品。

2.3.3.1

金属网面毡 metal mesh blanket; wired mat

一面或两面贴有柔性金属网的绝热毡。

注: 见垫(2.3.3)、毡(2.3.4)。

2.3.4

毡 mat; blanket

成卷或平摆供应、可带饰面或包覆层的软质绝热制品。

2.3.5

短毡 batt

长度为 1 m~3 m 的矩形片状毡(2.3.4),通常以平摆或折叠形式供货。

2.3.6

条 moulding

条状的绝热制品。

注: 见预成形绝热制品(2.4.4)。

2.3.7

卷 roll

卷成圆筒状供货的绝热制品。

2.3.8

绝热拼块 lag; segment

用于大直径圆柱形或球形设备的硬质或半硬质绝热制品。

2.3.8.1

平绝热拼块 plain lag

设计用于特定直径的圆柱形容器,具有矩形截面,可与容器表面充分吻合的绝热砌块。

2.3.8.2

斜绝热拼块 bevelled lag

有一个或多个斜棱边的平绝热砌块。

2.3.8.3

弧状斜绝热拼块 radius and bevelled lag

用以吻合圆柱形容器表面,具有圆弧状表面和斜棱边的绝热砌块。

2.3.9

管件 pipe section; section

为便于使用而分成几部分,可组成一个圆筒状的绝热制品。

注:见弧形板(2.3.2.1)。

2.3.10

管 tube

用于圆柱形容器上的绝热制品。

2.3.11

夹套 insulation jacket

绝热材料由织物、薄膜、纸或薄金属材料包覆,设计用于某一容器的软质绝热部件。

2.3.12

绳 insulating rope

由矿物纤维与纱线或金属丝松散编织而成的绳状绝热制品。

2.3.13

层压板 laminate

将两种或两种以上材料复合粘结在一起而生产出的绝热制品。

2.3.14

夹芯板 sandwich panel

绝热材料两侧均由片状材料(如金属板)饰面的硬质结构绝热制品。

注:见复合板(2.3.15)。

2.3.15

复合板 composite panel

由两种或两种以上不同材料制造成的板,其整体性能是各种材料性能的复合。如金属板、胶合板、刨花板与绝热材料组成的板。

注:见夹芯板(2.3.14)。

2.3.16

绝热砖 insulating brick

空气泡孔体积远高于固体基质体积的砖。

2.3.17

斜接头 mitred joint

为了适用于弯头、弯曲部位或装置,通过切割绝热材料而制成的接头。

2.3.18

绝热管壳 pipe insulation

设计用于管道的绝热制品。

2.3.19

毡 felt

薄的松散粘结的毡(2.3.4)。

2.3.20

松散填充绝热材料 loose-fill insulation

设计用于人工或气动设备安装的粒状、节状、珠状、粉状或类似形状的绝热材料。

2.3.21

片 sheet

有(或没有)面层、胶粘底布的矩形柔性薄片状绝热制品。

2.3.22

绝热带 insulating tape

成卷供应的,有(或没有)胶粘底布的薄窄条绝热产品。

2.3.23

预制部件 prefabricated ware

由板或块状绝热材料经切割、研磨或其他方式加工成的弯管、T型管等部件。

注: 见预成型绝热制品(2.4.4)。

2.4 绝热系统及应用

2.4.1

绝热 thermal insulation

通过一种系统能降低热传递的过程,或者是一个能实现这一功能的产品、部品件或系统的表述。

2.4.2

绝热系统 thermal insulation system;insulation system

两个或更多的部品件组成的体系,至少其中之一是绝热材料或绝热制品。

注: 系统的性能是所有组合部品件组合的性能。

2.4.2.1

复合绝热系统 composite thermal insulation system

系统中的部品件相互连接或粘结在一起,不留任何空间的绝热系统。

2.4.2.2

外部绝热复合系统 external thermal insulation composite system;ETICS

由生产商生产,成套交付并在现场安装的绝热产品系统。

注: 它是由以下几部分组成,针对不同基层专门设计:

- 粘合剂或机械固定装置;
- 绝热产品;
- 一层或多层抹面层,至少一层含增强材料;
- 需要时,额外的增强材料;
- 饰面材料,可包括饰面涂层。

2.4.3

工业用绝热材料 industrial installation insulation

为节能、人员安全,防止结露和在特定温度下贮存、运输液体等而用于工业装置的绝热材料。

2.4.4

预成形绝热制品 preformed insulation

预制成至少其中一个表面与被绝热的物体表面形状一致的绝热产品。

注: 见条(2.3.6)。

2.4.5

现场发泡绝热层 foamed in-situ insulation

材料或材料混合物在现场经喷涂、灌注或其他使用方式发泡后形成的硬质绝热层。

2.4.6

喷涂绝热层 sprayed insulation

将绝热材料喷涂到使用表面而形成的表面坚固的绝热层。

2.4.7

喷吹绝热层 blown insulation

将松散填充绝热材料通过气动安装(2.4.12)形成的绝热层。

2.4.8

真空绝热层 vacuum insulation

由可能包含孔状绝热材料的密封真空空间构成的绝热系统。

注：见高真空绝热层(2.4.14)。

2.4.9

反射绝热层 reflective insulation

具有一个或多个低发射率的表面以减少辐射传热的绝热层。

2.4.10

多层绝热层 multi-layered insulation

由两层或两层以上特定绝热材料组合成的绝热层。

注：各层的厚度可能不同，见复合绝热层(2.4.11)。

2.4.11

复合绝热层 composite insulation

具有两层以上不同材料的复合层。

注：复合绝热层的绝热性能源自单个材料的绝热性能[见多层绝热层(2.4.10)、复合绝热层制品(2.2.2)、复合板(2.3.15)]。

2.4.12

气动安装 pneumatic application

用压缩空气安装松散填充绝热材料的方法。

2.4.13

填灌安装 poured application

将包装袋中松散填充绝热材料直接由人工填灌的方法。

2.4.14

高真空绝热层 high-vacuum insulation

由内部空气压力低于0.1 Pa的密封空间组成的绝热系统。

注：其内表面宜为低发射率表面。

2.4.15

热面绝热层 hot-face insulation

直接和热空气或热表面接触的绝热层。

2.4.16

辐射屏蔽层 radiation shield

绝热系统的一部分，通常为低发射率的片状制品以减少辐射传热。

2.4.17

真空绝热夹套 vacuum insulation jacket

夹套形式的真空绝热系统。

2.4.18

粉料填充的真空绝热层 vacuum powder insulation

填充有粉状材料的真空绝热层。

2.4.19

真空反射绝热层 vacuum reflective insulation

设置反射箔或膜的真空绝热层。

2.5 绝热系统组成

2.5.1

饰面层 facing

功能性或装饰性的面层材料,如纸、塑料膜、织物或金属箔。

注: 见涂层(2.5.4)。

2.5.2

覆层 cladding

对绝热材料提供机械强度、环保、装饰作用的硬质、半硬质片材。

2.5.3

抹面水泥 finishing cement

绝热系统最外层起功能性或装饰作用的水泥基涂层。

2.5.4

涂层 coating

通过涂刷、喷涂、浇注或抹平而成的功能性或装饰性表层。

注: 见饰面层(2.5.1)。

2.5.5

隔汽层 water vapour barrier; vapour barrier

用于阻止水蒸气迁移的材料层。

注: 实际应用时,隔汽层由多层组成。

2.5.6

阻汽层 water vapour retarder; vapour retarder

减少水蒸气扩散的材料。

2.5.7

铝箔 aluminium foil

通常厚度小于 0.15 mm 的薄铝片,可层压于牛皮纸、聚乙烯膜等其他材料上。

2.5.8

粘结剂 binder

能使纤维状、颗粒状材料或其他材料粘结成型为所需形状的材料。

2.5.9

弯头 elbow

用于管道绝热系统中的小半径弯管。

2.5.10

膨胀节 expansion joint

在绝热系统任何部位发生热胀或冷缩时,允许结构变形而设置的节头。

2.5.11

玻璃纤维 glass fibre

由熔融玻璃制成的连续的人造单纤维,通常用于增强、捻纱或织物。

2.5.12

捆扎带 band; strap

用于紧固绝热材料或外覆层的窄长的软质金属、塑料或织物材料。

2.6 常用术语

2.6.1

建筑物 building

用建筑材料构筑的空间和实体,供人们居住和进行活动的场所。

注:包括住宅建筑、公共建筑、工业和农业建筑。

[GB/T 50504—2009,2.1.4]

2.6.2

建筑设备 building equipment

安装于建筑物内以固定方式运行的采暖、降温、通风等设备。

2.6.3

工业装置 industrial installation

工厂用于制造、储存产品或输送液体的相关容器、管道及设备等。

2.6.4

申报值 declared value

生产厂根据绝热材料或制品在特定条件下或依据标准规范测得值确定的标示值。

2.6.4.1

申报厚度 declared thickness

生产厂热性能申报值对应的厚度标示值。

2.6.5

参考值 reference value

依据约定的标准规范,在特定条件下测得的特性值。

2.6.6

公称值 nominal value

用于确认产品性能的参考值。

注:可能不同于申报值(2.6.4)。

2.6.6.1

公称厚度 nominal thickness

供参考的厚度值。

2.6.7

运行温度 operating temperature

设施、设备正常运行时的温度。

2.6.8

极限温度 limiting temperature

(绝热)材料或制品即将失效时的最高或最低温度。

2.6.9

使用温度 service temperature

在给定的条件下按推荐厚度使用时,绝热产品性能保持在规定限值范围内的温度。

2.6.9.1

最高使用温度 maximum service temperature

在给定的条件下按推荐厚度使用时,绝热产品性能保持在规定限值范围内的最高温度。

2.6.9.2

最低使用温度 minimum service temperature

在给定的条件下按推荐厚度使用时,绝热产品性能保持在规定限值范围内的最低温度。

2.6.9.3

使用温度范围 service temperature range

最高使用温度(2.6.9.1)和最低使用温度(2.6.9.2)之间的温度区间。

2.6.10

参考平均温度 reference mean temperature

绝热材料热面和冷面的平均温度,是物理性能测定的基础,用于表征绝热材料物理性能随温度的变化。

2.6.11

表面温度 surface temperature

绝热制品、饰面层、涂覆层或绝热部件表面的温度。

注:见使用温度(2.6.9)。

2.6.12

覆盖范围 coverage

按照生产厂说明书使用并达到其标称热性能时,一袋松散填充绝热材料所覆盖的面积。

2.6.13

渣球 shot

在制棉过程中未纤维化的岩石、矿渣或玻璃等颗粒。

2.6.14

泡沫材料 cellular material

整个体积内含有大量分散气孔(开口气孔、封闭气孔或二者皆有)的材料。

注:见绝热系统(2.4.2)。

2.6.15

干覆盖量 dry covering capacity

一定量的干涂料与水按规定比例混合后,经成型、干燥至恒重,达到规定的干燥厚度时所覆盖的面积。

注:见绝热涂料(2.2.11)和抹面水泥(2.5.3)。

2.6.16

湿覆盖量 wet covering capacity

一定量的干涂料与水按规定比例混合后,按规定湿厚度成型时所覆盖的面积。

2.6.17

气体空间 gas space

包含气体的两表面之间的空间。

2.6.18

露点 dewpoint temperature

一定湿度和压力状态下,大气温度降低时,大气中的水蒸气开始冷凝时的温度。即在水蒸气分压力不变的条件下未饱和湿空气冷却至饱和湿空气时的温度。

2.6.19

结露 moisture condensation

由于材料表面温度低于相邻空气的露点温度而引起空气中的水蒸气在材料表面凝结的现象。

2.7 检验和认证项目

2.7.1

型式检验 type test

确认产品符合标准相关要求的检验。

2.7.2

初始型式检验 initial type test; ITT

正常生产前,确定产品符合标准相关要求的检验。

2.7.3

认证检验 audit test

代表认证机构进行的检验,以证实产品持续符合标准要求,评定生产控制的有效性。

2.7.4

厂商常规检验 manufacturer's routine test

厂商按规定时间间隔进行的检验,以证实产品与标准的相关要求一致。

2.7.5

工厂生产控制 factory production control

由制造商或制造商责任代理人持续进行的产品内部控制。

注:工厂生产控制包括操作技术和一切必要措施规范和保证产品符合有关产品标准的要求。

2.7.6

工厂生产控制评定 assessment of factory production control

在初始检查、工厂生产控制及持续监督的基础上,由被认可的机构证实工厂生产控制符合要求。

2.7.7

合格认证 certification of conformity

由被认可的有足够的可信度的认证机构证实产品符合相关产品标准要求的行为。

2.7.8

生产批 production batch

在同一生产条件下生产产品的规定数量。

2.7.9

单元产品 item

可得出一系列观察值的材料的规定数量。如:整件产品、板、卷等或包装。

2.7.10

样本 sample

从生产批中抽取的一定数量的单元产品,旨在为生产批提供信息,同时可作为确定生产批和生产过程的基础。

2.7.11

样本量 sample size

样本中所包含的单元产品的数目。

2.7.12

抽样 sampling

抽取或组成样本的过程。

2.7.13

抽样单元 sampling unit

以抽样为目的,从生产批中抽取的一个单元产品。

2.7.14

试件 test specimen

用于试验的样本内的一个单元产品或单元产品的一部分。

2.7.15

水平 level

给定的数值,它是一个要求的上限或下限。




图 1 热阻与厚度关系曲线

2.8.11

表面换热系数 surface coefficient of heat transfer*h*

稳定状态下, 表面的热流密度除以表面与环境温度的差, 如式(11)所示。

$$h = q / (T_s - T_\infty) \quad \dots \dots \dots (11)$$

式中:

h —— 表面换热系数, 单位为瓦每平方米开[W/(m² · K)];*q* —— 热流密度, 单位为瓦每平方米(W/m²);*T_s* —— 表面温度, 单位为开(K);*T_∞* —— 环境温度(应考虑四周表面的辐射和对流), 单位为开(K)。注: 建筑业中, 表面换热系数的符号为 α 。

2.8.12

表面换热阻 surface thermal resistance*R_s*

表面换热系数的倒数, 如式(12)所示。

$$R_s = 1/h \quad \dots \dots \dots (12)$$

注: 表面换热阻的单位为平方米开每瓦[(m² · K)/W]。

2.8.13

蓄热系数 thermal storage coefficient*S*半无限大材料层表面在周期热作用下, 材料表面通过的热流波的振幅 *A_q* 与表面温度波振幅 *A_t* 的比值, 如式(13)所示。

$$S = A_q / A_t = \sqrt{2\pi \cdot \lambda \cdot c \cdot \rho / t} \quad \dots \dots \dots (13)$$

式中:

S —— 材料的蓄热系数, 单位为瓦每平方米开[W/(m² · K)];*λ* —— 材料的导热系数, 单位为瓦每米开[W/(m · K)];*c* —— 材料的比热容, 单位为焦每千克开[J/(kg · K)];*ρ* —— 材料的密度, 单位为千克每立方米(kg/m³);*t* —— 周期波的周期, 单位为秒(s)。

2.8.14

热导率 thermal conductance*Λ*

稳定状态下, 通过物体的热流密度除以物体两表面的温度差, 如式(14)所示。

2.10.14

横向拉伸强度 lateral tensile

材料厚度方向的拉伸强度。

2.10.15

粘结强度 adhesive strength

干燥后的绝热涂料,在正向拉力作用下与基体脱落过程中所承受的最大拉应力。

注: 粘结强度的单位为千帕(kPa)。

2.10.16

施工性能 handling property

材料或制品承受运输和安装荷载的能力。

2.10.17

老化 ageing

材料、制品及体系的物理、机械及热性能随时间缓慢改变而趋于稳定的过程。

注1: 松散填充材料和低密度材料的老化表现为材料沉降,封闭气孔泡沫塑料的老化表现为气体扩散。

注2: 老化与材料、制品和体系所处的环境或工作条件有关,与其形状、尺寸及外护层有关。

2.10.18

老化值 aged value

置于已知环境条件下经一定的时间间隔后,材料、制品或体系的物理、机械或热性能值。

2.10.19

人工加速老化值 accelerated aged value

实验室中,在模拟工作条件的环境下,经一定时间间隔的加速老化后材料、制品及体系的物理、机械或热性能值。

2.10.20

设计使用寿命 design life-time

所安装使用的材料、制品或体系的设计性能保持基本不变的持续时间。

2.10.21

基础数组 basic set

在标准试验条件下测得的材料热性能值的算术平均值及标准偏差。

2.10.22

设计值 design value

在建筑物典型工作条件下,设计时选用的绝热材料的热性能值。

2.10.23

吸水率 water absorption

材料在水中所吸收水分的百分数。可用质量吸水率或体积吸水率表示。

注1: 所吸收水分的质量与材料干质量之比称为质量吸水率。

注2: 所吸收水分的体积与材料总体积之比称为体积吸水率。

注3: 当材料吸水达到饱和状态时称为饱和吸水率。

2.10.24

吸湿率 moisture absorption; water vapour absorption

材料在环境大气中所吸收的水蒸气质量占干材料质量的百分数。与环境平衡时称平衡含湿[水]率。

2.10.25

多孔介质 porous medium

固相和孔隙良好地分散的多相介质。

2.10.25.1

纤维多孔介质 fibrous porous medium

由连续的气相与纤维状固相组成的介质。

2.10.25.2

颗粒状松散填充介质 granular loose fill medium

由连续的气相与颗粒状固相组成的介质。

2.10.25.3

细胞状多孔介质 cellular porous medium

由连续的固相与近似为圆形的含有泡孔的孔穴组成的介质。

2.10.25.4

内部连通的多孔介质 interconnected porous medium

由含有相互连通气孔的连续性固相和气相组成的介质。

2.10.26

均匀多孔介质 homogeneous porous medium

局部孔隙率与位置无关的介质。

2.10.27

均匀介质 homogeneous medium

有关性质与材料内部位置无关,但可以随时间、方向、温度等改变的介质。

2.10.28

非均质介质 heterogeneous medium

有关性质随材料内部位置改变的介质。

2.10.29

各向同性介质 isotropic medium

有关性质与方向无关,但可以随材料内部位置、时间、温度等改变的介质。

2.10.30

各向异性介质 anisotropic medium

有关性质随方向改变的介质。

2.10.31

稳定介质 stable medium

有关性质不随时间改变,但可以随坐标、方向、温度等改变的介质。

索引

汉语拼音索引

B	多孔材料的渗透系数 2.8.47 多孔介质 2.10.25
板 2.3.2 半透明材料 2.1.33 比热容 2.8.17 表观导热系数 2.8.9 表面传湿系数 2.8.45 表面换热系数 2.8.11 表面换热阻 2.8.12 表面温度 2.6.11 玻璃棉 2.1.16.1 玻璃纤维 2.5.11 不透明材料 2.1.32	F 反射绝热层 2.4.9 非均质介质 2.10.28 非稳定状态 2.9.2 非粘结绝热材料 2.1.30 酚醛泡沫塑料 2.1.2.4 粉料填充的真空绝热层 2.4.18 辐射传热 2.9.9 辐射屏蔽层 2.4.16 辐射热流量 2.8.19 复合板 2.3.15 复合绝热层 2.4.11 复合绝热层制品 2.2.2 复合绝热系统 2.4.2.1 覆层 2.5.2 覆盖范围 2.6.12
C	G 干覆盖量 2.6.15 干燥线收缩率 2.10.6 高真空绝热层 2.4.14 隔汽层 2.5.5 各向同性介质 2.10.29 各向异性介质 2.10.30 工厂生产控制 2.7.5 工厂生产控制评定 2.7.6 工业用绝热材料 2.4.3 工业装置 2.6.3 公称厚度 2.6.6.1 公称值 2.6.6 管 2.3.10 管件 2.3.9 硅酸钙绝热制品 2.1.4 硅酸铝棉 2.1.16.4 硅藻土绝热材料 2.1.9
参考平均温度 2.6.10 参考值 2.6.5 层压板 2.3.13 厂商常规检验 2.7.4 抽样 2.7.12 抽样单元 2.7.13 初始型式检验 2.7.2 传递系数 2.8.10 传热 2.9.5 传热系数 2.8.15 传质 2.9.10	
D	
带槽板 2.3.2.3 单元产品 2.7.9 当量导热系数 2.8.9 导热系数 2.8.5 导湿系数 2.8.44 导温系数 2.8.18 等效导热系数 2.8.9 垫 2.3.3 短毡 2.3.5 多层次绝热层 2.4.10	

硅藻土砖	2.2.13
过渡状态	2.9.4

H

合格认证	2.7.7
黑度	2.8.22
黑体	2.1.34
黑体总发射密度	2.8.21
横向拉伸强度	2.10.14
弧形板	2.3.2.1
弧状斜绝热拼块	2.3.8.3
灰体	2.1.35

J

基础数组	2.10.21
极限温度	2.6.8
挤塑聚苯乙烯泡沫塑料	2.1.2.2
夹套	2.3.11
夹芯板	2.3.14
建筑设备	2.6.2
建筑物	2.6.1
结露	2.6.19
金属网面毡	2.3.3.1
局部孔隙率	2.10.5
聚氨酯泡沫塑料	2.1.2.6
聚氯乙烯泡沫塑料	2.1.2.8
聚乙烯泡沫塑料	2.1.2.5
聚异氰尿酸酯泡沫塑料	2.1.2.9
聚酯纤维绝热材料	2.1.31
卷	2.3.7
绝热	2.4.1
绝热背衬	2.2.17
绝热材料	2.1.1
绝热带	2.3.22
绝热管壳	2.3.18
绝热灰浆	2.1.27
绝热混凝土	2.1.26
绝热耐火浇注料	2.1.25
绝热拼块	2.3.8
绝热软木板	2.2.9
绝热涂料	2.2.11
绝热系统	2.4.2
绝热制品	2.2.1

绝热砖	2.3.16
均匀多孔介质	2.10.26
均匀介质	2.10.27

K

抗冲击性	2.10.11
抗冻性	2.10.9
抗弯强度	2.10.12
抗压强度	2.10.13
抗折强度	2.10.12
颗粒状松散填充介质	2.10.25.2
空气渗透率	2.8.48
空气中水蒸气扩散系数	2.8.38
孔隙率	2.10.4
块	2.3.1
矿物棉	2.1.16
矿物纤维	2.1.15
矿渣棉	2.1.16.3
捆扎带	2.5.12

L

老化	2.10.17
老化值	2.10.18
粒状棉	2.2.3.2
粒状软木	2.2.3.3
露点	2.6.18
铝箔	2.5.7

M

麻丝板	2.2.14
密度	2.10.1
模塑聚苯乙烯泡沫塑料	2.1.2.1
抹面水泥	2.5.3
木丝	2.1.14
木丝板	2.2.10
木纤维板	2.2.12

N

耐磨性	2.10.8
内部连通的多孔介质	2.10.25.4
黏土陶粒	2.1.6
脲醛泡沫塑料	2.1.2.7

P	
泡沫玻璃	2.1.3
泡沫材料	2.6.14
泡沫混凝土	2.1.21
泡沫矿渣混凝土	2.1.23
泡沫矿渣集料	2.1.22
泡沫石棉	2.1.19
泡沫塑料	2.1.2
泡沫橡胶	2.1.10
喷吹绝热层	2.4.7
喷吹棉	2.2.3.1
喷涂聚氨酯泡沫塑料	2.2.3.4
喷涂绝热层	2.4.6
喷涂脲醛泡沫塑料	2.2.3.5
膨胀节	2.5.10
膨胀珍珠岩	2.1.7
膨胀珍珠岩绝热制品	2.2.6
膨胀蛭石	2.1.8
膨胀蛭石制品	2.2.7
片	2.3.21
平绝热拼块	2.3.8.1
平均热膨胀系数	2.10.7
Q	
气动安装	2.4.12
气体空间	2.6.17
浅槽板	2.3.2.2
切条产品	2.2.4
轻集料	2.2.5
轻质碳酸镁绝热制品	2.1.5
R	
热	2.8.1
热传导	2.9.6
热导率	2.8.14
热对流	2.9.7
热辐射	2.9.8
热扩散系数	2.8.18
热量	2.8.1
热流量	2.8.2
热流密度	2.8.3
热面绝热层	2.4.15
S	
热容量	2.8.16
热阻	2.8.7
热阻系数	2.8.6
人工加速老化值	2.10.19
人造矿物纤维	2.1.15.1
认证检验	2.7.3
柔性泡沫橡塑	2.1.2.3
软木	2.1.12
软木制品	2.2.8
T	
毯	2.3.4
碳纤维	2.1.20

陶瓷纤维	2.1.15.2	形状和尺寸稳定性	2.10.10
体积含湿量	2.8.32	型式检验	2.7.1
体积含湿率	2.8.33	蓄热系数	2.8.13
体积密度	2.10.2	Y	
体积湿度	2.8.28	岩棉	2.1.16.2
填充密度	2.10.3	样本	2.7.10
填充棉	2.2.15	样本量	2.7.11
填灌安装	2.4.13	预成形绝热制品	2.4.4
条	2.3.6	预制部件	2.3.23
透气阻	2.8.49	运行温度	2.6.7
透湿率	2.8.40	Z	
透湿系数	2.8.39	渣球	2.6.13
透湿阻	2.8.41	毡	2.3.19
涂层	2.5.4	粘结剂	2.5.8
W			
外部绝热复合系统	2.4.2.2	粘结强度	2.10.15
弯头	2.5.9	针刺毡	2.2.16
微孔绝热层	2.1.29	珍珠岩灰浆	2.1.28
稳定介质	2.10.31	真空反射绝热层	2.4.19
稳定状态	2.9.1	真空绝热层	2.4.8
X			
吸湿率	2.10.24	真空绝热夹套	2.4.17
吸水率	2.10.23	质量含湿率	2.8.34
细胞状多孔介质	2.10.25.3	质量湿度	2.8.29
纤维多孔介质	2.10.25.1	周期状态	2.9.3
纤维绝热材料	2.1.13	总的半球发射率	2.8.22
纤维素绝热材料	2.1.11	总发射密度	2.8.20
现场发泡绝热层	2.4.5	总反射率	2.8.26
现场绝热制品	2.2.3	总放射密度	2.8.24
线热流密度	2.8.4	总辐照密度	2.8.23
线热阻	2.8.8	总透射率	2.8.27
相对湿度	2.8.30	总吸收率	2.8.25
斜接头	2.3.17	组	2.7.16
斜绝热拼块	2.3.8.2	阻汽层	2.5.6

英语对应词索引

abrasion resistance	2.10.8
accelerated aged value	2.10.19

adhesive strength	2.10.15
aged value	2.10.18
ageing	2.10.17
air permeance	2.8.48
air resistance	2.8.49
aluminium foil	2.5.7
aluminum silicate wool	2.1.16.4
anisotropic medium	2.10.30
apparent thermal conductivity	2.8.9
areal density of heat flow rate	2.8.3
asbestos fibre	2.1.18
asbestos foam	2.1.19
assessment of factory production control	2.7.6
audit test	2.7.3

B

backing insulation	2.2.17
band	2.5.12
basic set	2.10.21
batt	2.3.5
bevelled lag	2.3.8.2
billet	2.3.1
binder	2.5.8
black body	2.1.34
black body total exciteance	2.8.21
blanket	2.3.4
block	2.3.1
blowing wool	2.2.3.1
blown insulation	2.4.7
board	2.3.2
building	2.6.1
building equipment	2.6.2
bulk density	2.10.2

C

calcium silicate	2.1.4
calcium silicate thermal insulation	2.1.4
carbon fibre	2.1.20
cellular porous medium	2.10.25.3
cellular concrete	2.1.21
cellular glass	2.1.3
cellular material	2.6.14
cellular plastics	2.1.2

cellulose insulation	2.1.11
ceramic fibre	2.1.15.2
certification of conformity	2.7.7
CG	2.1.3
CI	2.1.11
cladding	2.5.2
class	2.7.16
coating	2.5.4
composite insulation	2.4.11
composite insulation product	2.2.2
composite panel	2.3.15
composite thermal insulation system	2.4.2.1
compressive strength	2.10.13
cork	2.1.12
cork insulation	2.2.8
coverage	2.6.12
crushing strength	2.10.13
CS	2.1.4
curved board	2.3.2.1
curved slab	2.3.2.1

D

degree of saturation	2.8.35
declared thickness	2.6.4.1
declared value	2.6.4
density	2.10.1
density of heat flow rate	2.8.3
density of moisture flow rate	2.8.37
design life-time	2.10.20
design value	2.10.22
dewpoint temperature	2.6.18
diatomaceous brick	2.2.13
diatomaceous insulation	2.1.9
dry covering capacity	2.6.15

E

effective thermal conductivity	2.8.9
elbow	2.5.9
EPI	2.2.6
EPS	2.1.2.1
equivalent thermal conductivity	2.8.9
ETICS	2.4.2.2
exfoliated vermiculite	2.1.8

expanded clay	2.1.6
expanded cork	2.2.9
expanded perlite	2.1.7
expanded perlite thermal insulation	2.2.6
expanded polystyrene	2.1.2.1
expansion joint	2.5.10
expanded polyvinyl chloride	2.1.2.8
expanded rubber	2.1.10
expanded vermiculite insulation	2.2.7
external thermal insulation composite system	2.4.2.2
extruded polystyrene foam	2.1.2.2

F

facing	2.5.1
factory production control	2.7.5
FEF	2.1.2.3
felt	2.3.19
fibrous porous medium	2.10.25.1
fibrous insulation	2.1.13
finishing cement	2.5.3
flexible elastomeric foam	2.1.2.3
flexural strength	2.10.12
foamed in-situ insulation	2.4.5
foamed slag aggregate	2.1.22
foamed slag concrete	2.1.23
freeze-thaw resistance	2.10.9
full radiator	2.1.34

G

gas space	2.6.17
glass fibre	2.5.11
glass wool	2.1.16.1
granular loose fill medium	2.10.25.2
granulated cork	2.2.3.3
granulated wool	2.2.3.2
graphite fibre	2.1.24
grey body	2.1.35
grooved board	2.3.2.2

H

handling property	2.10.16
heat flow rate	2.8.2
heat transfer	2.9.5

heat	2.8.1
heat transfer by radiation	2.9.9
heterogeneous medium	2.10.28
high-vacuum insulation	2.4.14
homogeneous medium	2.10.27
homogeneous porous medium	2.10.26
hot-face insulation	2.4.15
humidity by mass	2.8.29
humidity by volume	2.8.28

I

ICB	2.2.9
impact resistance	2.10.11
industrial installation	2.6.3
industrial installation insulation	2.4.3
initial type test	2.7.2
injected urea formaldehyde foam	2.2.3.5
in-situ thermal insulation product	2.2.3
insulating brick	2.3.16
insulating castable refractory	2.1.25
insulating cement	2.2.11
insulating concrete	2.1.26
insulating cork board	2.2.9
insulating plaster	2.1.27
insulating rope	2.3.12
insulating tape	2.3.22
insulation jacket	2.3.11
insulation system	2.4.2
interconnected porous medium	2.10.25.4
isotropic medium	2.10.29
item	2.7.9
ITT	2.7.2

L

lag	2.3.8
lamella product	2.2.4
laminate	2.3.13
lateral tensile	2.10.14
level	2.7.15
lightweight aggregate	2.2.5
lightweight concrete	2.1.26
limiting temperature	2.6.8
lineal density of heat flow	2.8.4

lineal drying shrinkage	2.10.6
lineal thermal resistance	2.8.8
local porosity	2.10.5
loose wool	2.1.17
loose-fill insulation	2.3.20

M

magnesia	2.1.5
man-made mineral fibre	2.1.15.1
manufacturer's routine test	2.7.4
mass transfer	2.9.10
mat	2.3.4
mattress	2.3.3
maximum service temperature	2.6.9.1
metal mesh blanket	2.3.3.1
microporous insulation	2.1.29
millboard	2.2.14
mineral fibre	2.1.15
mineral wool	2.1.16
minimum service temperature	2.6.9.2
mitred joint	2.3.17
moisture	2.9.11
moisture absorption	2.10.24
moisture condensation	2.6.19
moisture conductivity	2.8.44
moisture content mass by mass	2.8.34
moisture content mass by volume	2.8.32
moisture content volume by volume	2.8.33
moisture diffusivity	2.8.43
moisture flow rate	2.8.36
moisture permeability	2.8.39
moisture permeance	2.8.40
moisture resistance	2.8.41
moisture resistance factor	2.8.42
moulding	2.3.6
multi-layered insulation	2.4.10
MW	2.1.16

N

needled felt	2.2.16
nominal thickness	2.6.6.1
nominal value	2.6.6
nonsteady state	2.9.2

O

opaque material	2.1.32
operating temperature	2.6.7

P

packing density	2.10.3
partial water vapour pressure	2.8.31
PEF	2.1.2.5
periodic state	2.9.3
perlite	2.1.7
perlite plaster	2.1.28
permeability of a porous material	2.8.47
PF	2.1.2.4
phenolic foam	2.1.2.4
pipe insulation	2.3.18
pipe section	2.3.9
PIR	2.1.2.9
plain lag	2.3.8.1
plank radiator	2.1.34
plastic composition	2.2.11
pneumatic application	2.4.12
polyester fibre insulation	2.1.31
polyethylene foam	2.1.2.5
polyisocyanurate foam	2.1.2.9
polyurethane foam	2.1.2.6
porosity	2.10.4
porous medium	2.10.25
poured application	2.4.13
pouring wool	2.2.15
prefabricated ware	2.3.23
preformed insulation	2.4.4
production batch	2.7.8
PUR	2.1.2.6

Q

quantity of heat	2.8.1
quilt	2.3.3

R

radiant heat flow rate	2.8.19
radiation shield	2.4.16
radius and bevelled lag	2.3.8.3

RCF	2.1.15.2
reference mean temperature	2.6.10
reference value	2.6.5
reflective insulation	2.4.9
refractory ceramic fibre	2.1.15.2
relative humidity	2.8.30
rock wool	2.1.16.2
roll	2.3.7

S

sample	2.7.10
sample size	2.7.11
sampling	2.7.12
sampling unit	2.7.13
sandwich panel	2.3.14
section	2.3.9
segment	2.3.8
semi-transparent material	2.1.33
service temperature	2.6.9
service temperature range	2.6.9.3
shape and dimensional stability	2.10.10
sheet	2.3.21
shot	2.6.13
silica aerogel	2.1.29
slab	2.3.2
slag wool	2.1.16.3
slotted slab	2.3.2.3
specific thermal capacity	2.8.17
spray-applied polyurethane	2.2.3.4
sprayed insulation	2.4.6
stable medium	2.10.31
steady state	2.9.1
stone wool	2.1.16.2
strap	2.5.12
surface coefficient of heat transfer	2.8.11
surface coefficient of water vapour transfer	2.8.45
surface temperature	2.6.11
surface thermal resistance	2.8.12

T

test specimen	2.7.14
thermal capacity	2.8.16
thermal conductance	2.8.14

thermal conduction	2.9.6
thermal conductivity	2.8.5
thermal convection	2.9.7
thermal diffusion coefficient of moisture	2.8.46
thermal diffusivity	2.8.18
thermal expansion coefficient	2.10.7
thermal insulation	2.4.1
thermal insulation material	2.1.1
thermal insulation product	2.2.1
thermal insulation system	2.4.2
thermal radiation	2.9.8
thermal resistance	2.8.7
thermal resistivity	2.8.6
transfer factor	2.8.10
transverse strength	2.10.12
thermal transmittance	2.8.15
thermal storage coefficient	2.8.13
total absorptance	2.8.25
total excitance	2.8.20
total hemispherical emissivity	2.8.22
total irradiance	2.8.23
total radiosity	2.8.24
total reflectance	2.8.26
total transmittance	2.8.27
toughness	2.10.11
transient state	2.9.4
tube	2.3.10
type test	2.7.1

U

UF	2.1.2.7
unbonded insulation	2.1.30
urea formaldehyde foam	2.1.2.7

V

vacuum insulation	2.4.8
vacuum insulation jacket	2.4.17
vacuum powder insulation	2.4.18
vacuum reflective insulation	2.4.19
vapour barrier	2.5.5
vapour retarder	2.5.6
vermiculite	2.1.8

W

water absorption	2.10.23
water vapour absorption	2.10.24
water vapour barrier	2.5.5
water vapour diffusion	2.9.12
water vapour diffusion coefficient in the air	2.8.38
water vapour convection	2.9.13
water vapour retarder	2.5.6
wet covering capacity	2.6.16
WF	2.2.12
wired mat	2.3.3.1
wood fibre board	2.2.12
wood wool	2.1.14
wood wool slab	2.2.10
WW	2.1.14
WW slab	2.2.10

X

XPS	2.1.2.2
------------------	---------

中华人民共和国

国家标准

绝热材料及相关术语

GB/T 4132—2015

*

中国标准出版社出版发行

北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)

北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址 www.spc.net.cn

总编室:(010)68533533 发行中心:(010)51780238

读者服务部:(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 3 字数 82 千字

2015年9月第一版 2015年9月第一次印刷

*

书号: 155066 · 1-52379 定价 42.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68510107



GB/T 4132-2015